

## **Colorer un badigeon de chaux.**

Utiliser des pigments naturels ou des oxydes, mais pas de pigment chimiques sensibles à la chaux.

Mélanger les pigments dans un peu d'eau une à deux heures avant pour les laisser gonfler, puis les incorporer dans le badigeon et remalaxer le tout en allant bien jusqu'au fond du récipient sinon le fond sera plus clair et des nuances apparaîtront lors de l'application.

Pour préparer sa couleur faire des essais car la couleur mouillée est beaucoup soutenue que la couleur une fois sèche.

Pour doser les pigments ne pas dépasser une proportion de 25% du volume de chaux pour les pigments naturels, et 15% pour les oxydes, au delà la quantité de chaux ne serait pas suffisante pour tout enrober.

Si l'on veut une teinte très soutenue que ces pourcentages ne permettent pas d'atteindre, procéder alors avec une eau forte (pigment dissout dans l'eau) sur un enduit encore frais mais déjà ferme.